GRAISSE S6959

FONCTIONNALITE

Graissage et étanchéité des robinets à gaz :

- Robinets à gaz des appareils ménagers (cuisinières, fours, chauffe-eau,...)
- Graissage des boisseaux des robinets en métal, verre...

Caractéristiques techniques

Nature	Graisse à base de savon de lithium, d'huile minérale, et de bisulfure de molybdène
Couleur	noire
Densité	1,06
Température maximum d'utilisation	175 °C
Point de Goutte	185°C
NLGI	2-3
Convient pour gaz combustibles butane, propane, gaz naturel ...	
Bonne résistance à la température et au vieillissement	
Insoluble dans l'eau	
Très bonne tenue aux agents chimiques	
Remarquable pouvoir lubrifiant et anti-grippage dû à la forte teneur en bisulfure de molybdène	

Mise en œuvre

Pour un robinet d'arrêt d'appareil à gaz :

Préparation

- Fermer le compteur
- Purger le circuit en laissant un brûleur ouvert.
- Démonter la tête du robinet et la nettoyer.

Mode d'emploi

- Appliquer sans excès la **GRAISSE S6959** autour du boisseau.
- Remonter la tête et faire fonctionner le robinet plusieurs fois pour répartir uniformément la graisse.
- Ouvrir le compteur et s'assurer que le robinet ne fuit pas avec **DETECTEUR DE FUITES**. (détecteur de fuites en aérosol)

Pour un robinet de cuisinière :

Préparation

- Démonter le bouton

Mode d'emploi

- Introduire de la graisse entre les parties, fixe et mobile, du robinet.
- Ne pas graisser en excès pour éviter que la graisse pénètre dans les orifices du robinet.

GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIRET 351 417 175 00038

Nettoyage du matériel

- Dégraissant solvanté, dégraissant base aqueuse
- White Spirit, acétone

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +4 0°C.
A 20°C, la durée de conservation du produit dans so n emballage d'origine fermé est de 5 ans.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version

GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056